

STEADY-RESIN

Verarbeitungshinweise

| | |
|------------------------------|--|
| Beschreibung: | STEADY-RESIN ist ein speziell für die Kieferorthopädie entwickeltes, hochtransparentes Autopolymerisat, das – abgestimmt auf die unterschiedlichen Arbeitsweisen – in den Polymerversionen S, M und VARIO angeboten wird (s. u.). Alle STEADY-RESIN Monomere können mit allen STEADY-RESIN Polymeren kombiniert werden. STEADY-RESIN ist hergestellt auf Basis von Methylmethacrylat, ist cadmiumfrei und enthält zur Polymerisation tertiäre Amine. Bei sachgerechter Verarbeitung ist STEADY-RESIN ein sicheres Medizinprodukt und höchst biokompatibel. Dem Polymer kann Glimmer (erhältlich in den Farben silber, gold, blau, rot, grün, rainbow, rainbow green, rainbow violet / REF 8144-8152) beigegeben werden, wobei Überdosierung die Polymerisation bzw. die Festigkeit beeinträchtigen kann. |
| Indikation: | STEADY-RESIN ist ausschließlich für den dentalen Anwendungsbereich bestimmt und indiziert für Dehnplatten, Retainer, Aktivatoren, Schienen mit adjustierten Oberflächen u.ä. |
| Kontraindikation: | Das Material ist für die Herstellung von Prothesen nicht indiziert. |
| Unverträglichkeiten: | Allergie gegen Methylmethacrylat (CAS 80-62-6) oder Dibenzoylperoxid (CAS 94-36-0) oder p-Tolyldiethanolamin (CAS 3077-12-1). Zur Minimierung des Restmonomeranteils empfiehlt sich bei hypersensibilisierten Patienten eine mehrstündige Lagerung in Wasser. Bitte beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt unter www.scheu-dental.com/service . |
| Vorbereitung: | Es empfiehlt sich, die Modelle ca. 10 min. in 35 °C – 40 °C warmes Wasser zu legen, um Blasenbildung an den Basalflächen auszuschließen. |
| Isolieren: | Die Modelle einmalig mit einer dünnen Schicht KFO-Isoliermittel (REF 8364) benetzen. Für 3D-gedruckte Modelle empfehlen wir IMPRIMO® Model Separator (REF 6551). |
| Verarbeitung: | STEADY-RESIN S für die Sprühtechnik zeichnet sich durch ausgezeichnete Standfestigkeit aus. Es wird direkt auf das mit KFO-Isoliermittel isolierte Modell aufgetragen; dabei wird – beginnend mit Monomer – wechselweise Polymer / Monomer mit Hilfe der Sprühflaschen (REF 8141) und Sprühdüsen (REF 8138/8139) appliziert. Die letzte Schicht vor der Polymerisation sollte Polymer sein. STEADY-RESIN M für die Modellertechnik besitzt ausgezeichnete Werte für Fließfähigkeit und Verarbeitungsbreite. Es wird im RESIMIX®-Becher angerührt und anschließend auf das mit KFO-Isoliermittel vorbehandelte Modell gegeben. STEADY-RESIN VARIO kann durch verlängerte Verarbeitungszeit universell für die Sprüh- oder Modellertechnik eingesetzt werden. |
| Arbeitsparameter: | Die angegebenen Werte sind empfohlene Richtwerte und können durch Raumtemperaturen und Mischungsverhältnis beeinflusst werden. Verarbeitungszeit: 6 – 8 min. Mischungsverhältnis: STEADY-RESIN S 10 : 4 Gewichtsanteile Polymer : Monomer STEADY-RESIN M/STEADY-RESIN VARIO 10 : 5 Gewichtsanteile Polymer : Monomer Dieses Mischungsverhältnis entspricht ca. 2,7 : 1 Volumenanteil Polymer : Monomer. |
| Polymerisation: | Die Aushärtung muss grundsätzlich in einem mit sauberem Wasser gefüllten Drucktopf erfolgen; die Polymerisation sollte nicht unterbrochen und die u.a. Werte nicht über- oder unterschritten werden. Jede Veränderung der Parameter kann zu Blasenbildung, Inhomogenität, stärkerem Schrumpfung und höherem Restmonomeranteil führen. Temperatur: ca. 45 - 48 °C / ≈ 113 °F Druck: 1,8 - 2,0 bar / ≈ 30 psi Zeit: 15 - 20 min. |
| Ausarbeiten: | Nach Abschluss der Polymerisation kann STEADY-RESIN z. B. mit Hartmetall-Fräsern ausgearbeitet und konventionell poliert werden. Die Verwendung von Atemschutz bzw. Absaugung ist empfehlenswert. |
| Haltbarkeit/Lagerung: | Angaben zur Haltbarkeit der Polymere und Monomere entnehmen Sie bitte dem Etikettaufdruck. Eine Verarbeitung nach Ablauf der Haltbarkeit kann nach Prüfung erfolgen. Nach dem Umfüllen in die transparenten Dosiervaschen sind diese vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, da sonst Polymerisationsreaktionen und Farbveränderungen eintreten können. Die Lagerung sollte grundsätzlich in verschlossenen Originalbehältern kühl (max. 25 °C), trocken und lichtabgeschlossen erfolgen. |
| Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit ist leicht entzündlich! Verursacht Reizungen der Augen, Haut und Atemwege. Von Zündquellen fernhalten und gut belüftet lagern, nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Längerer und direkter Hautkontakt mit nicht polymerisiertem Material und Einatmen von Monomerdämpfen ist zu vermeiden. Bitte beachten Sie auch die Vorschriften zum Tragen von Schutzkleidung sowie die Angaben der Sicherheitsdatenblätter unter www.scheu-dental.com/service . |
| Hinweise: | Nur für die oben genannte Indikation und durch qualifiziertes Fachpersonal zu verwenden. Zur Einmalverwendung. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes sind unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden! |

Lieferprogramm:

| STEADY-RESIN Farbmonomer | | | |
|--------------------------|--------|------------|-------------------|
| blau | 100 ml | REF 8351.1 | 0,25 l REF 8351.2 |
| gelb | 100 ml | REF 8352.1 | 0,25 l REF 8352.2 |
| rot | 100 ml | REF 8353.1 | 0,25 l REF 8353.2 |
| schwarz | 100 ml | REF 8354.1 | 0,25 l REF 8354.2 |
| grün | 100 ml | REF 8355.1 | 0,25 l REF 8355.2 |
| violett | 100 ml | REF 8356.1 | 0,25 l REF 8356.2 |

| STEADY-RESIN Neonmonomer | | | |
|--------------------------|--------|------------|-------------------|
| neonpink | 100 ml | REF 8350.1 | 0,25 l REF 8350.2 |
| neonrot | 100 ml | REF 8357.1 | 0,25 l REF 8357.2 |
| neongelb | 100 ml | REF 8358.1 | 0,25 l REF 8358.2 |
| neongrün | 100 ml | REF 8359.1 | 0,25 l REF 8359.2 |
| neonblau | 100 ml | REF 8360.1 | 0,25 l REF 8360.2 |
| neonorange | 100 ml | REF 8361.1 | 0,25 l REF 8361.2 |

| STEADY-RESIN S | | |
|----------------|------|------------|
| Polymer | 1 kg | REF 8134.1 |

| STEADY-RESIN M | | |
|----------------|------|------------|
| Polymer | 1 kg | REF 8135.1 |

| STEADY-RESIN VARIO | | |
|--------------------|------|------------|
| Polymer | 1 kg | REF 8140.1 |

| STEADY-RESIN S+M | | | |
|------------------|------|--------|------------|
| Monomer | klar | 500 ml | REF 8136.1 |
| Monomer | rosa | 500 ml | REF 8137.1 |

| STEADY-RESIN Pulver | | | |
|---------------------|---------|-------|------------|
| Polymer | schwarz | 200 g | REF 8130.1 |
| Polymer | weiß | 200 g | REF 8131.1 |

CE 0044

